

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性壓克力樹脂 AC 25352

### 規格：

固成份	： 51±1.0 %
pH 值	： 7.0~8.0
黏度	： 300~800 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	： 約 20°C
密度	： 約 1.07 g/cm <sup>3</sup>
溶劑	： 無
擺桿硬度 (Köning 法)	： 約 60 秒

### 特性：

ALBERDING AC25352 是一種水溶性共聚合物分散液(表面活性劑型)，沒有可塑劑和保護膠體。

### 應用：

AC 25352 可以搭配聚胺脂分散液，例如：ALBERDING U 3251、U 8001，適用在木頭、軟木和塑膠漆的塗料。

### 包裝：

120KG。

### 儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。