

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AS 2685

規格：

固成份	：43±1.0 %
pH 值	：7.0~8.0
黏度	：2000~4500 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	：約 20°C
密度	：約 1.03 g/cm ³
擺桿硬度（Köning 法）	：約 45 秒

特性：

ALBERDING AS 2685 是一種水溶性、壓克力酸酯及苯乙烯共聚合物分散液。

應用：

ALBERDING AS 2685 適用在木頭、金屬和塑膠漆的塗料。可以單獨使用或搭配聚胺酯使用。

包裝：

120KG。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。