

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性壓克力聚醇樹脂 AC 2594

規格：

固成份	: 34.0~36.0 %
pH 值	: 7.5~8.5
黏度	: 20~200 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 31°C
密度	: 約 1.07 g/cm ³
OH 值 (對固體份)	: 約 72 mg KOH/g
OH 含量 (供應值)	: 約 0.76%
溶劑	: 無

特性：

AC 2594 是一種不含可塑劑和無 APEO 保護膠體的 OH 官能基聚合物分散液。

應用：

AC 2594 能與聚異氰酸酯、封閉型異氰酸酯和美耐敏樹脂架橋，架橋後塗膜很好疏水性和極佳耐化性。

包裝：

120KG。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。