

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AS 2799

規格：

固成份	: 50 ± 1.0 %
pH 值	: 7.0 ~ 8.0
黏度	: 100 ~ 1000 mPas
最低成膜溫度(MFTT)	: 約 > 60°C
密度	: 約 1.07 g/cm ³
OH 值 (對固體份)	: 約 73 mg KOH/g
OH 含量 (產品實際含量)	: 約 1.2%
溶劑	: 無

特性：

AS 2799 是一水性，分散良好和不含可塑劑和保護膠體的 OH 官能基的水性聚合物(界面型)，不含 APEO 界面活性劑。

應用：

可和封閉型聚異氰酸酯和美耐敏樹脂架橋，架橋後的薄膜有很好的硬度耐化性，建議用在二液型著色木器底漆。

包裝：

120KG。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2007.8)