

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性 PU 樹脂 U 6800

### 規格：

固成份	: 33 ± 1.0 %
pH 值	: 8.0~9.5
黏度	: 20~200 mPas
密度	: 約 1.04 g/cm <sup>3</sup>
最低成膜溫度(MFTT)	: 0°C
溶劑	: 無
擺桿硬度 (Köning 法)	: 約 45 秒
最大拉伸強度	: 約 25N/mm <sup>2</sup>
斷裂伸長率	: 約 500%
E-模數(Modulus)	: 約 10 N/mm <sup>2</sup>

### 特性：

U 6800 是一種水溶性、無溶劑型、低黏度脂肪族聚碳酸酯-聚氨酯的分散液，無游離異氰酸酯官能基。

### 應用：

具有良好的附著性質，非常適用於塑膠和金屬的塗料。

### 包裝：

120KG。

### 儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。