

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 PU 樹脂 CUR 99

規格：

固成份	: 30±1.0 %
pH 值	: 7.0~8.0
黏度	: 50~80 mPas
最低成膜溫度(MFTT)	: 約 0°C
乳液離子性	: 陰離子
溶劑(N.M.P)	: 約 6.8

成膜特性：

活化溫度	: 約 200°C
擺桿硬度	: 約 115 秒
斷裂伸長率	: 約 60%

特性：

CUR 99 是一種水性、無溶劑、低黏度且沒有游離聚異氰酸鹽。用更新化的蓖麻油生產。

應用：

在高性能木器塗料有很好的木紋、光澤和耐水性。和水性壓克力有很好的相容性，可和聚異氰酸酯像(Bayhydur 3100)架橋。

包裝：

120KG。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。