

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性蓖麻油改性 PU 樹脂 CUR 991

規格：

固成份	: 30.0±1.0 %
pH 值	: 7.5~8.5
黏度	: 20~100 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 40°C
密度	: 約 1.04 g/cm ³
離子性	: 陰離子
溶劑	: 無

塗膜性能：

貼合溫度	: 約 200°C
擺桿硬度 (Köning 法)	: 約 85 秒

特性：

CUR 991 是一種無溶劑、低黏度、PU 的分散液，沒有游離 NCO 官能基，它是用蓖麻油創新製造。

應用：

高品質木器塗料用，有很好外觀、光澤、耐化性、耐水性，與 ALBERDING 的 MAC 及壓克力乳液有很好相容性。可以跟 PU 硬化劑架橋反應。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。