

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 PU 壓克力樹脂 UC 80

規格：

固成份	: 35±1.0 %
pH 值	: 7.0~8.0
黏度	: 20~200 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 35°C
密度	: 約 1.06 g/cm ³
回黏溫度	: 約 160°C
擺桿硬度 (Köning 法)	: 約 100 秒
溶劑	: 無

特性：

ALBERDING UC80 是一種水溶性、陰離子型、低黏度、無溶劑的聚胺酯和聚壓克力共聚合物分散液。

應用：

ALBERDING UC 80 適用在木頭、塑膠和金屬，具有良好的表面硬度、抗磨損、光澤、抗水和耐化性等特性。

參考配方：

UC 80/U 6100 PVC 塗料配方 FP 80/04

序號	原材料	數量
1	ALBERDINGK UC 80	63.60
2	ALBERDINGK U 6100	27.20
3	消泡劑(Byk 024)	0.50
4	底材濕潤劑(Dow Corning 67 或 ADD 1065)	0.30
5	共溶劑(Butylcarbitol BDG)	4.10
6	去離子水	4.10
7	增稠劑(DSX 1514)	0.20
Total		100.0

使用前預先混合 5~6 項

包裝：

120KG。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。