

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 UV 樹脂 LUX 265

規格：

固成份	: 40 ± 1.0 %
pH 值	: 7.8~8.5
最低成膜溫度(MFTT)	: 約 0°C
黏度	: 10~200 mPas
密度	: 約 1.0-1.1g/cm ³

成膜特性：

UV 硬化後膜的硬度： 擺桿硬度約 120 秒(König 法)

特性：

LUX 265 是一種水性脂肪族聚酯 UV 固化樹脂，它具有以下的特性：

1. 有很好的豐滿度，例如在木材上。
2. 優異的抗刮傷性和耐磨性。
3. 很好的耐化性。
4. UV 硬化之前可水洗。
5. 非常低黃變。
6. 硬彈性塗膜。
7. 非物理乾燥。

建議硬化條件：

1. 添加 2% Irgacure 1173 的光起始劑。
2. 輸送帶速度 5~10 米/分鐘，1 汞銀燈 80 瓦/公分。

應用：

適用於高光澤面漆，在木器上有優異的鮮映性(distinctness of image, DOI)及暖木效果(Anfeuerung)。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。