

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 UV 樹脂 LUX 560 VP

規格：

固成份	： 39 ~ 41%
pH 值	： 7.0 ~ 8.5
黏度	： 10 ~ 200 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	： 約 0°C
密度	： 1.0 ~ 1.1 g/cm ³
溶劑	： 無
塗膜性質：	
UV 固化後擺桿硬度(König 法)	： 110 秒

特性：

LUX 560 VP 是一種水溶性陰離子 UV 交聯型的脂肪族 PU 與丙烯酸酯共聚合的分散液。

應用：

木器、塑料和礦物底材用的經濟型塗料，有好的耐化性、暖木效果及良好打磨性。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。密封容器儲存於乾燥陰涼處不要超過 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2013.7)