

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

可移除的水性壓克力膠 AC 75013

規格：

固成份	：約 59~61 %
PH 值	：約 6.0~7.0
黏度	：約 100~1500 mPa.s
密度	：約 1.02 g/cm ³
Tg	：約 -43°C
最低成膜溫度(MFFT)	：約 0°C

特性：

AC 75013 是一種水溶性低粘度的壓克力酸酯共聚合物，沒有可塑劑、保護膠和 APEO。
AC 75013 的膜是永久性粘連性的(tacky)，有很高 cohesion 和高耐水性。

應用：

AC 75013 適用於可移除的接著劑、塗佈在保護性箔膜和膠帶上。

包裝：

120KG/桶、1000KG/桶。

儲存：

存放於原裝密閉的容器內，且溫度在 20°C 以下，至少可以存放 6 個月。避免溫度低於 5°C 以下或高於 30°C 以上，遠離熱源及陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。