

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

水性壓克力壓敏膠樹脂 AC 75032

規格：

固成份	: 59~61%
黏度	: 1000~3000 mPas
PH 值	: 6~7
密度	: 約 1.02 g/cm ³
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 0°C

特性：

1. AC 75032 是一種水溶性、低黏度壓克力酸酯共聚合物，不含可塑劑、保護膠體和 APEO。
2. AC 75032 的塗膜是永久性，非常高黏連性，很高耐水性及減少白化。塗膜在冷水存放下，保有機械強度和附著性。

應用：

適用於自黏連物件，例如標籤、膠帶和箔膜，特別對鋁有良好附著力。

包裝：

120Kg/桶。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。