

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性 PU 樹脂 U 4101

規格：

固成份	： 40 ± 1.0 %
pH 值	： 7.0 ~ 8.5
黏度	： 50~750 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	： 約 0°C
密度(23°C)	： 約 1.03g/cm ³
最大抗拉強度	： 約 3.7N/mm ²
模數	： 約 9.5N/mm ²
斷裂伸長率	： 約 1400%
溶劑	： 無

特性：

U 4101 是一種陰離子分散的脂肪族聚醚無異氰酸酯官能基的水性 PU 樹脂，用來做高撓曲性永久 tacky 接著劑，對皮革、紡織品及塑膠做 primer 用有很好附著力，也能用來跟壓克力乳液接著劑併用。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2012.02)