

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AC 2019 VP

規格：

固成份	: 45.0 – 47.0 %
pH 值	: 8.0~9.0
黏度	: 500~1500 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 17°C
密度	: 約 1.07 g/cm ³

特性：

AC 2019 VP 是一種水溶性、細分散、無 APEO 的共聚合物分散體。不含可塑劑和保護膠體。它具有下列特性：

1. 很低的吸水性。
2. 非常好的耐候性。

應用：

AC 2019 VP 建議用於房屋正面塗料、灰泥、瓷漆、纖維水泥塗料及木器著色(wood stains)，可添加到 U 501 來提高水解性。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。