

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AC 5401

規格：

固成份	: 49±1.0 %
pH 值	: 8.0~9.0
黏度	: 200~1500 mPas (Brookfield RVT@Spindle2/20rpm/factor 20)
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 5°C
密度	: 約 1.06 g/cm ³

特性：

AC 5401 為一種無 APEO、中等黏度的丙烯酸與甲基丙烯酸酯共聚合的細分散液，沒有可塑劑。

應用：

AC 5401 特別適合用於抗回黏之室內塗料、木器漆和含浸用。

包裝：

120KG。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。