

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性熱活化壓克力樹脂 AC 548

規格：

固成份	: 50 ± 1.0 %
pH 值	: 7.5 ~ 8.5
黏度	: 3000~6000 mPas
密度(23°C)	: 約 1.07 g/cm ³
粒徑	: 約 0.06um
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 13°C
塗膜性質：	
最高抗張強度	: 約 9N/mm ²
斷裂伸長率	: 約 500%
E-模數	: 約 2.0N/mm ²

特性：

AC 548 是一種水溶液細分散、中黏度的丙烯酸和甲基丙烯酸共聚的分散樹脂，不含 APEO 及可塑劑。塗膜透明且特別耐光性，在 20°C 左右是 tack free 且有絕佳的彈性，及優秀的耐水性和耐鹼性。

應用：

1. 適用於室內和室外有光澤及啞光塗料。
2. AC 548 是一種熱熔膠分散液，活化溫度 70~90°C，可用於箔(foil)、紡織品及發泡物的貼合(黏)。

包裝：

120KG

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~30°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。