

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

不移形可塑劑、反應稀釋劑 ALBODUR 110 VP

規格：

固成份	: 100 %
黏度(Höppler)	: 約 300 mPas
酸價	: 約 2 mg KOH/g
碘價 A	: 約 5
OH 價	: 約 62 mg KOH/g
OH 含量	: 約 1.88 %
OH 當量	: 約 904
官能度	: 約 1
溶劑	: 無

特性：

ALBODUR 110 VP 是一種蓖麻油(castor oil)改性的單官能基多元醇新材料。它具有低黏度、不移形、無溶劑、高疏水性、較佳耐污性等特色。
[註]：ALBODUR 110 VP 是一支純聚酯產品，98%為可更新材料，具有非常好的耐水解穩定性。


應用：

ALBODUR 110 VP 可用於以下應用：

1.地床。 2.彈性體。 3.膠。 4.填縫劑。 5.發泡系統。

ALBODUR 110 對 ALBODUR 921 機械性的影響：

94.5% ALBODUR 混併 + 5% Albolith MS C 350 + 0.8% BYK-088 + Suprasec 2496
架橋率 110%，室溫放置 28 天後測試。




安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373



E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com



ALBODUR 110 對 ALBODUR 941 機械性的影響：

94.5% ALBODUR 混併 + 5% Albolith MS C 350 + 0.8% BYK-088 + Suprasec 2496
架橋率 110%，室溫放置 28 天後測試。



包裝：190kg/桶。

儲存：存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

大陸手機：1350-9624401, 1382-5211745

第2頁，共2頁（第三版 2020.07）