

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

織物用標準型高固份水性 PU 樹脂 U-7026

規格：

乳液外觀	：不透明乳白
室溫成膜外觀	：透明無色
固型份	：60 ± 2%
黏度	：500~2000 cP
pH 值	：8.0 ± 1.0
100%模量	：22 ± 6 kg/cm²
抗張強度	：> 200 kg/cm²
延伸率	：> 550 %
甲醛含量	：~0%
有機溶劑含量	：~0%
NPEO 含量	：0%
八大重金屬含量	：0%
室溫水洗次數(彈白、尼龍布)	：> 20 次
耐撓曲	：> 10 萬次

特性：

1. U-7026 是一支 100%無溶劑、無任何毒性物質、純聚醚類、不黃變的水性 PU 樹脂，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
2. 它具有優良的伸縮彈性、拉力高而耐水洗、成膜透明度也佳。

應用：

1. 可應用於各種布料，尤其是尼龍、聚酯、伸縮布或牛仔布的印花、上色、固紗、金蔥、植絨或貼合加工，又因其高固型份，也特別適合用於：厚版立體印花、機印印花及 PET 轉印油墨(燙畫)，以及機械發泡塗料。
2. 椰皮用面料。

包裝：

120KG/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。