

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 織物用標準型高固份水性 PU 樹脂 U-7126

### 規格：

室溫成膜外觀	：透明無色
固成份	：60 ± 2%
黏度	：500~1800 cP
pH 值	：8.0 ± 1.0
100%模量	：20 ± 6 kg/cm <sup>2</sup>
抗張強度	：>200 kg/cm <sup>2</sup>
延伸率	：>550 %
甲醛含量	：~0%
有機溶劑含量	：~0%
NPEO 含量	：0%
八大重金屬含量	：0%
室溫水洗次數(彈白、尼龍布)	：>20 次

### 特性：

1. U-7126 是一支 100%無溶劑、無任何毒性物質、**聚醚與 PC 混合、不黃變的水性 PU 樹脂**，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
2. 它具有**極佳的伸縮彈性及拉力**，耐水洗、耐溶劑也特別優良。

### 應用：

可應用於各種布料，尤其是尼龍、聚酯、伸縮布或牛仔布的印花、上色、固紗、金蔥、植絨或貼合加工，又因其高固型份，也特別適合用於：厚版立體印花、機印印花及 PET 轉印油墨(燙畫)，以及防燙金轉印和機械發泡塗料。

### 包裝：

120KG/塑膠桶。

### 儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。