

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

織物用彈性水性 PU 樹脂 U4437

規格：

固成份	： 37 ± 1 %
PH 值	： 8 ± 1 %
粘度	： 約 500 cps 以下
抗張強度	： > 150 kg/cm ²
延伸率	： > 600 %
100% Modulus	： 18 ± 6 kg/cm ²
Shore-A 硬度	： 65 ± 10
成膜外觀	： 透明無色
耐撓曲性	： > 250000 次
Jungle 後耐撓曲性	： > 250000 次
熱活化溫度	： 115~125°C

特性：

U4437 是一種無錫、無溶劑的聚醚型不變黃型水性 PU 樹脂。它具有軟質、耐水洗性、耐水解。對於織物具有高密著特性，用於各種布料的固紗、防水、印花處理或各種軟質皮革的表面塗飾時有下列特點：

1. 對織物的密著性高。
2. 水洗後的固色率及堅牢度優異。
3. 強烈拉伸後不龜裂、防繃性佳。
4. 手感軟且不黏手。

使用方法：

1. 將 U4437 添加 1.5~3% 的水性 PU 硬化劑 WT-2102，可大幅提高耐水洗牢度、光澤度。
2. 在 140°C 下烘烤 3 分鐘，或室溫下乾燥 24 小時。

儲存：

存放在 5°C~30°C 的陰涼處。保存期限為出廠後 6 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。