

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性 PU 樹脂 U5502

### 規格：

外觀	：白色乳液
固成份	：48-52%
黏度(25°C)	：6000 ~ 9000 cps
pH 值	：6.0-8.0
抗張強度	：7 MPa
100%模數	：1.3 MPa
斷裂延伸率	：>1200%
主要成份	：水：48-52%
	：PU 樹脂：52-48%

### 應用：

U5502 水性 PU 適用於紡織塗料的配製。

### 儲存：

1. 存放於 5-25°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，請特別注意，避免結冰。
2. 保存期限為 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。