

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

油墨用高固份、耐撓曲、耐水洗水性 PU 樹脂 U-2809

規格：

成膜外觀	：透明無色
固成份	：50 ± 2 %
黏度	：< 500 cP
pH 值	：8.0 ± 1.0
100%模量	：21 ± 6 kg/cm²
抗張強度	：> 250 kg/cm²
延伸率	：> 550 %
室溫耐撓曲性	：> 15 萬次
室溫水洗次數(彈白、尼龍布)	：> 20 次
對 PU 及 TPU 密著度	：百格 PASS
有機溶劑含量	：0%
甲醛含量	：0%
八大重金屬含量	：0%
NPEO 含量	：0%

特性：

1. U-2809 是一支聚碳酸酯(PC)為主體、高固成份、耐撓曲、耐水洗的不黃變型水性 PU 樹脂，其 100%無溶劑、無任何毒性物質的特色，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
2. 有耐高溫水洗、耐磨、耐曲折性，以及耐候、耐溶劑性。

應用：

用於各種要求高耐撓曲性的鞋材、皮革用印刷油墨或要求高耐水洗性的織物用塗層及印花塗料，以及防燙金轉印和機械發泡塗料。

包裝：

120kg/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。