

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 真皮中底塗及面塗用水性 PU 樹脂 U2820

### 規格：

乳液外觀	：半透明微白色
成膜外觀	：透明無色
黏度	：<200cps
pH 值	：8 ± 1
固型份	：35 ± 1%
100%模量	：36 ± 6 kg/cm <sup>2</sup>
抗張強度	：>250kg/cm <sup>2</sup>
延伸率	：>550%
有機溶劑含量	：0%
甲醛含量	：0%
NPEO 含量	：0%
殘餘 NCO 含量	：0%
有機錫含量	：0%
耐曲折性	：>10 萬次

### 特性：

U2820 是一種中軟質、無毒性物質、無溶劑、不黃變的 100%全環保型聚醚水性 PU 樹脂，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上之規定。U2820 的室溫成膜平坦而完整、無裂痕、無鬆紋、高透明，十分適合應用於真皮之中底塗及面塗，而其優異之耐水解、耐撓曲、耐 UV 黃變、抗回黏...等物性，都能通過真皮塗層之各種要求。U2820 除能應用於真皮塗裝外，亦可應用於於合成皮革、鞋材、或其它彈性體之塗飾。

### 包裝：

120 公斤/塑膠桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁（第一版 2012.02）