

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

高耐候、高耐溶劑、高硬度型水性 PU 樹脂 U9501

規格：

乳液外觀	: 半透明無色
成膜外觀	: 透明高光
固型份	: 30 ± 1%
黏度	: <200 cps
PH 值	: 8 ± 1
鉛筆硬度	: 4 H
乾燥條件	: 180°C × 5 分鐘
耐鹽霧試驗	: >2000 小時
耐候試驗	: >2000 小時
耐熱試驗(120°C)	: >2000 小時
耐甲苯擦拭	: >200 次
耐酒精擦拭	: >150 次
耐 IPA 擦拭	: >150 次
耐 MEK 擦拭	: >120 次

特性：

U9501 是一種**高硬度、耐溶劑性佳、耐老化性佳**的不黃變型水性 PU 樹脂，它在室溫下能輕易的形成高透明性與高光澤度的成膜，且**耐磨耗性、耐水解性及機械強度都十分優良**。

應用：

適用於**金屬的表面防蝕塗料、皮革或煙包燙金的轉移塗料、及其他特殊的表面高硬度塗裝處理**。

配方：

可添加 3~5% 的 Polyisocyanate 架橋劑，或 1~2% 的 Polyaziridine(WH-5213) 架橋劑。

包裝：

120 公斤/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月之內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。