

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

高透明、高光澤、高功能型水性 PU 樹脂 U-2234

規格：

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 乳液外觀 | : 半透明微白 |
| 室溫成膜外觀 | : 高光澤、高清透 |
| 固成份 | : 38.0 ± 2.0 % |
| 黏度 | : < 200 cP |
| pH 值 | : 8.0 ± 1.0 |
| 100%模量 | : 70 ± 20 kg/cm² |
| 抗張強度 | : > 350 kg/cm² |
| 延伸率 | : > 450 % |
| 有機溶劑含量(DMAc) | : 8% |
| 甲醛含量 | : 0% |
| 八大重金屬含量 | : 0% |
| NPEO 含量 | : 0% |
| 離子性 | : 陰離子 |

特性：

1. U-2234 是一支主體聚碳酸酯(PC)、高固型份、無任何毒性物質、不黃變型的水性 PU 樹脂，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
2. U-2234 具有優良的光澤度、超透明度、及飽滿度。它具有下列特點：
 - 超亮、超透明。
 - 高溫抗回黏。
 - 耐水性佳。
 - 耐溶劑性佳。
 - 耐水解性佳。
 - 密著度佳。
 - 耐撓曲性、耐磨。

特性：

適合用於真皮皮革、鞋材、或其它材料的高亮度、高物性、肉厚感強的塗飾。

包裝：

120kg/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 8 個月的內(包含配成塗料的儲存時間)。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。