

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

高耐候、高清透、中軟質、純 PC 水性 PU 樹脂 U-2380

規格：

乳液外觀	：半透明白色
成膜外觀	：透明高光無色
固成份	：40 ± 2 %
黏度	：< 500 cP
pH 值	：8.0 ± 1.0
100%模量	：26 ± 6 kg/cm ²
抗張強度	：> 400 kg/cm ²
延伸率	：> 400 %
有機溶劑含量	：0%
甲醛含量	：0%
17 大重金屬含量	：0%
NPEO 含量	：0%

特性：

1. U-2380 是一支純 PC(聚碳酸酯)、100%無溶劑、中軟質、不黃變型的水性 PU 樹脂，其無溶劑、無禁用物質的特色，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
2. U-2380 具有極佳的耐候性、耐 UV 性、及耐水解性，而其耐水洗牢度、耐溶劑性、光澤度及透明度也很優良。

應用：

適用於織物、皮革、鞋材、或其它要求高耐用性材料的表面塗飾，可通過軍用帳棚布的所有測試。

包裝：

120kg/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。