

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

織物用耐溶劑、耐熱水洗、耐水解型水性 PU 樹脂 U-2423

規格：

乳液外觀	：半透明微白乳液
成膜外觀	：透明無色
固成份	：38 ± 2 %
黏度	：<200 cP
pH 值	：8.0 ± 1.0
100%模量	：22 ± 6 kg/cm ²
抗張強度	：>250 kg/cm ²
延伸率	：>500 %
有機溶劑含量	：0%
甲醛含量	：0%
八大重金屬含量	：0%
NPEO 含量	：0%

特性：

1. U-2423 是一支主體含聚碳酸酯(PC)系的軟質、耐溶劑、耐熱水洗、耐水解型的水性 PU 樹脂，其無錫、無溶劑、無甲醛、無 APEO 的特色，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
2. 主要的特色是：高透明度、高光澤、耐乾/濕摩擦性、耐高溫水洗性、抗燙金回黏性、耐 UV 黃變性、耐撓曲性等，都比一般水性 PU 樹脂來的優良。
3. U-2423 耐 jungle test 後，有 10 萬次耐曲折性。
4. 耐高溫水洗、高固色性有防燙金回黏，耐磨耗、耐溶劑性、耐 UV。

應用：

1. 主要用於各種布料(尤其是尼龍、撥水尼龍、伸縮布、或牛仔布)的高檔印花塗層、噴金蔥、植毛或貼合加工(EVA 胸罩貼合膠)。
2. 鞋材油墨、噴漆，高功能性膠漿。

包裝：

120kg/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第八版 2023.12)