

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

高光澤水性 PU 樹脂 U2033

規格：

外觀	：乳白色半透明液體
固成分	：38±2%
粘 度(25°C)	：800CPS 以下
PH 值	：7.0~9.0
100%模數	：35~45% kg/cm ²
抗拉強度(單膜)	：>150kg/cm ²
伸長率(單膜)	：>500%
主成份	：陰離子型 PU 分散液

特性：

U2033 是一種不變黃的高光澤水性 PU 分散液，它具有下列特性：

1. 成膜性良好
2. 不回黏
3. 耐磨耗
4. 耐溶劑性
5. 軟質豐富厚感
6. 密著性良好

用途：

適用於面皮面塗 (top coating) 噴塗處理。

注意事項：

1. 不可加入酸性化合物以免樹脂發生沉澱現象。
2. U2033 如有稀釋必要時，需以去離子水 (或軟水) 依所需比例調整。
3. 若有起泡現象可加入適當的水性消泡劑消泡。
4. 使用完畢須加密封並保存於陰涼處。

儲存：

存放在 5°C~30°C 的陰涼處。保存期限為出廠後 6 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。