

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

織物印花用超軟質高固型份水性 PU 樹脂 U-7506

規格：

乳液外觀	：不透明乳白
室溫成膜外觀	：透明無色
固型份	：50.0 ± 2.0 %
黏度	：< 800 cP
pH 值	：8.0 ± 1.0
100%模量	：7 ± 3 kg/cm ²
抗張強度	：> 50 kg/cm ²
延伸率	：> 1000 %
有機溶劑含量	：0%
甲醛含量	：0%
NPEO 含量	：0%
有機錫含量	：0%
室溫水洗次數(彈白、尼龍布)	：> 10 次

特性：

- 1.U-7506 是一支 100%無溶劑、無任何毒性物質、純聚醚類、不黃變型的水性 PU 樹脂，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。
- 2.U-7506 具有超軟的手感，彈性高、拉力佳、耐水洗。

應用：

泳衣、潛水衣用伸縮布或萊卡布的彈透及彈白印花膠漿和布貼布或不織布貼泡綿用膠。

配方：

強烈建議添加 2~3%的水性 NCO 系架橋劑(如 WH-2110 01)或 0.5~1.0%聚氮丙啶系架橋劑(如 WH-PZ5100)。

乾燥條件：

室溫下至隔夜(24 小時)，或 150°C×3 分鐘。

包裝：

120KG/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。