

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 PU 熱熔膠接著劑 WHMU-5605

規格：

外觀	：	白色水溶性乳液
離子性	：	陰離子
固成份	：	48 ± 2.0 %
黏度 (25°C)	：	100 ± 50 cps
PH 值	：	8 ± 1
100% modulus	：	58 kg/cm ²
抗張強度	：	180 kg/cm ²
斷裂強度	：	> 180 kg/cm ²
伸長率	：	> 400 %
軟化點	：	65 ~ 70°C
黏性保持時間	：	4 ~ 5 分
耐熱性	：	65°C
熱壓作業溫度	：	80 ~ 150°C

特性：

WHMU-5605 是一種水性熱熔膠型接著劑。用於成衣轉印有耐水洗性，與油墨及織物密著性佳。用於吸塑塗料時，皮膜乾爽不回黏，永遠保持熱密封性，與各類塑料黏結性優異。

應用：

用於轉貼、熱轉印、燙金、貼合及吸塑包裝板塗層。

建議配方：

WHMU-5605：100 克
增稠劑：0~2 克 (調整黏度)
可添加架橋劑或熱熔粉(PA-6150)提高耐水性

儲存：

請存放 30°C 以下陰涼處，避免陽光照射。

注意:此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。