

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 水性 PU 接著劑 UB-1160

### 規格：

外觀	：乳白色液體
固成份(1g/1hr/125°C)	：47 ± 2%
黏度 (23°C)	：50~500 cps
PH 值	：7 ± 1.5
離子性	：陰離子
密度(25°C)	：約 1.1 g/cm <sup>3</sup>
硬度(Shore A)	：40
伸長率	：900%
成膜溫度	：約 5°C

### 特性：

UB-1160是一種單組份自反應型彈性接著劑，具有耐黃變及柔韌性好等特點。在具有伸縮特性的基材上，UB-1160膠能有效的調節不會開裂。

### 應用：

1. 皮革/紡織布料：接著劑、防水底膠塗佈。
2. 水泥、地板漆、內外牆、屋頂等建材接著劑。
3. 金屬/塑膠/紙類：接著劑。
4. 尼龍布：彈力印花油墨。
5. 泡棉貼合：接著劑。

### 浴槽建議：

UB-1160	：100 克
架橋劑(WH-2110)	：1~5 克
增稠劑 TW-825	：0~3 克

混合後高速攪拌 500rpm 約 15~20 分鐘。

### 乾燥硬化：

乾燥：	80~100°C/2~3 分
硬化：	120~150°C/2~5 分

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。