

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性 PU 貼合膠 UB-5045

規格：

外觀	：白色乳液
成膜外觀	：白濁色
固成份	：45 ± 5%
黏度(25°C)	：500~1000 cps
pH 值	：6~8
硬度(shore A)	：85 ± 5%
斷裂延伸率	：>800%
活化溫度	：45~55°C
對 PU 皮的接著力	：>4kg/cm
對 PVC 皮的接著力	：>2kg/cm
主要成份	：水 50~60%；PU 樹脂 40~50%

特性：

1. UB-5045 是一種陰離子型高分子量聚氨酯水分散體。
2. 霧化效果好、易於噴塗、成膜性佳、膜乾後不沾黏。
3. 不含溶劑(NMP)。

應用：

1. 用於合成皮與塑合板及織物等材質的貼合，對大多數合成和天然材料有優異黏著效能。
2. UB-5045 是一種不黃變型聚氨酯水分散體，可用於淺色材質。

參考配方：

噴塗貼合參考配方：

UB-5045 100

WH-2645(或 WH2110) 4 添加後請在 4 小時內用完，注意使用管路的清洗避免阻塞

包裝：

20、120KG/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401,1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2009.09)