

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

織物、皮革用水性 PU 密著樹脂 UB3760

規格：

外觀	：半透明至乳白色液體
固成份	：47~52%
黏度(25°C)	：<600 cps(LVT 黏度針)
親水基類型	：陰離子型
pH 值	：6.5~9.5
比重	：1.03~1.08
100%模量	：>2.0 Kg/mm ²
伸長率	：>500%

特性：

UB3760 是一種不黃變水性聚氨樹脂分散液(Polyurethane Dispersion)，成品 VOC <0.1%，無臭味，且不含 Alkyl phenol(APEO)等禁用毒化物，符合歐盟 REACH 規範。可廣泛應用在各類織物和皮革等材質的表面處理，搭配泡沫塗佈施工製程，在織物表面形成豐厚手感，多細小孔洞透濕防水層。使織物表面具柔軟豐厚手感，對織物附著力佳，具透濕防水特性。

使用說明：

1. 取 UB3760 100g + 3~5g 水性架橋劑 + 0.2~1%起泡劑+2~4%穩泡劑，強烈攪拌至泡液比>5。
2. 以刮刀塗佈於織物表面。
3. 90°C烘箱預熱 1~2 分鐘，150°C烘乾 1~3 分鐘。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2013.11）