

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 水性 PU 樹脂 U6629

### 規格：

外觀	：白色乳液
固成份	： <b>61~63%</b>
黏度(25°C)	：200~800 cps
pH 值	：7.0 ~ 9.0
粒徑	：1.2~2.5um

### 特性：

U6629 是一種聚酯多元醇與脂肪族異氰酸鹽為主的水性聚胺酯分散液，具有高固成份與可加工黏度、快速乾燥、高抗化性、與良好的耐候性等特性，用於纖維與玻纖表面處理、塑膠塗飾、皮革塗飾、與高強度積層膠，特別適合用在強化熱塑性塑膠（如聚醯胺）中玻纖的漿料。

### 操作說明：

1. 使用前，應徹底攪拌均勻。
2. 使用時可用去離子水(純水)稀釋，或與黏著促進劑、潤滑劑、抗靜電劑、與陰離子性水性樹脂混合使用。
3. 乾燥溫度：**40~110°C**。

### 包裝：

20、120KG/桶。

### 儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣與結凍。**保存期限為半年。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。