

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 PU 樹脂 U8620

規格：

外觀	：白色乳液
固成份	：60 ± 1.0%
黏度(25°C)	：<1000cps
pH 值	：7.0 ~ 9.0
粒徑	：1.2~2.5um

特性：

U8620 是一種聚酯多元醇與脂肪族異氰酸鹽的水性聚胺酯分散液，同時具備高固成份與可加工黏度、快速乾燥、高抗化性與良好的耐候性，可應用於纖維與玻璃表面處理、塑膠裝飾、皮革裝飾與高強度積層膠，特別適合用在強化熱塑性塑膠(如聚醯胺)中玻璃的漿料。U8620 含封閉型異氰酸鹽，經充分活化後可提昇接著強度。

操作說明：

1. 使用時可用去離子水稀釋，或與黏著促進劑、潤滑劑、抗靜電劑、與陰離子性水性樹脂混合使用。
2. 封閉型異氰酸鹽活化溫度：170°C。

儲存：

存放於 10~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。