

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 水性樹脂 Uradil AZ 543

### 組成：

AZ 543 是一種水溶性的變性亞麻仁油，具有良好之木材深層滲透性。可做 glaze 用。

### 規格：

黏度(23°C)	: 600~800 mPas
色相(Gardner)	: 最大 13
固成份	: 100%
外觀	: 透明
酸價	: 16~20 mg KOH/g
油型	: 亞麻仁油樹脂
油長	: 約 58%
密度(23°C)	: 1010kg/m <sup>3</sup>
閃燃點	: >100°C

### 溶解性：

水	: 完全相溶
脂肪族碳氫溶劑	: 不溶

### 使用建議：

添加水時，請緩慢小心加入到 AZ 543 中。適當混合得到透明水溶膠，若使用溫水添加時操作會更容易，也可添加一些更親水性之 Uralac AD 35 或 Orotan 731 或一些適合的胺類中和，使 pH 調整在 7 左右。

### 催乾劑：

為達到適當乾燥特性，建議使用催乾劑如下：

鈷乾燥劑 0.01~0.02%(對樹脂固成份)

錳乾燥劑 0.1~0.2%(對樹脂固成份)

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。