

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## UV 硬化 PU-丙烯酸樹脂 UV-R4850

### 規格：

組成	：胺基丙烯酸酯
外觀	：透明無色
官能基	：2
分子量	：約 500
黏度(25°C)	：4,500~6,500cps
樹脂含量	：100%
單體含量	：0%

### 特性：

UV-R4850 是一種脂肪族胺基甲酸丙烯酸酯(PU-Acrylate)樹脂，高黏度、低毒性、非黃變、安定性佳，**對玻璃及塑膠密著佳。**

### 應用：

適用於紫外線硬化塗料當樹脂，如：木器、紙上光、塑膠、金屬等可**提高塗膜之韌性、曲折性及接著性。**

### 包裝：

20、200Kg/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，可保存三個月。

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。