

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

UV 硬化環氧壓克力樹脂 UV-R5285

規格：

組成	: 環氧壓克力樹脂(Epoxy- acrylate)
外觀	: 透明液狀
官能基	: 2
分子量	: 約 500
黏度(25°C)	: 150~200 PS
樹脂含量	: 85%
單體含量(TPGDA)	: 15%

特性：

1. 高硬度
2. 附著性佳
3. 光澤性好
4. 低黏度
5. 低毒性
6. 低黃變
7. 安定性高

應用：

木器、地板、紙上光、塑膠、金屬之塗裝。

包裝：

200 KG/桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 開封後 3 個月有效日期，未開封可保存 6 個月。
3. 避免與皮膚直接接觸，若有接觸需用肥皂水洗淨。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2006.05)