

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

油性消泡劑 D 009

規格：

比重 (20°C)	:	0.80~0.82 g/cm ³
有效成份	:	19~21%
反射指數	:	1.430~1.440
溶劑	:	White spirit/butylglykolate/cellosolve=44/5/1
閃火點	:	36°C
外觀	:	透明微黃色液體

特性：

D 009 用於溶劑型塗料系統能防止泡沫(foam)和氣泡(bubbles)的產生。例如汽車塗料和工業塗料，尤其下列塗料系統 D 009 有很好效果。

1. 飽和聚酯樹脂(saturated polyester)即無油性醇酸樹脂(oil free alkyds)。
2. 環氧樹脂-胺類(epoxy-amine)。
3. 硝化纖維 (NC) 系統。
4. 空乾型和烘烤型醇酸系統(短油至長油 alkyd)。
5. 高固體份系統。
6. 壓克力系統。
7. PU 系統。
8. 乙烯 (vinyl) 變性系統。
9. 不飽和聚酯樹脂 (unsaturated polyester)。

D 009 適合於非極性至高極性(high-polar)塗料系統，在透明塗料中過量可能發生輕微雲霧狀(cloudiness)請注意。

添加量：

塗料全重量的 0.1~0.5%。

添加方法：

D 009 應加入研磨可得到良好消泡效果，也可以事後添加於成品中需要足夠高速攪拌分散。

包裝：

25kg、170kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。