

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

非矽消泡脫氣劑 D 256A

規格：

化學組成	：消泡聚合物組合溶於有機溶劑，不含矽利康
外觀	：透明液體
有效成份	：100 %
黏度	：7.5±0.3 mPas
密度(20°C)	：0.81±0.01 g/mL
反射指數	：1.485±0.005
溶劑	：MPA/芳香族碳氫化物=1/10，80%
閃火點	：42°C

特性：

D 256A 作為消泡脫氣劑可應用於各式樹脂系統及塗料系統。**D 256A 可抑制填料系統和透明有機系統中氣泡及起泡的形成。**

應用：

建議將 D 256A 應用於填料系統和透明有機系統，特別是下列：

- 環氧樹脂低溫固化系統。
- 膠殼塗料(gel coat)。
- 灌注(casting)系統。
- 不飽和聚酯。
- PU 系統。

建議添加量：

- 1.建議添加量為塗料總配方的 0.1~1.0%。
- 2.**D 256A 添加入研磨相中可提供最佳效果。在製程中做添加，需要極佳剪切力來將添加劑均勻分佈於產品中。**
- 3.一些樹脂搭配消泡劑可能會使最終配方呈白霧狀。

包裝：

25kg/桶、170kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥環境，保質期自生產日起 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。