

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 油性消泡劑 D 020

**主要成份：**變性矽酮(siloxane)與溶劑之混合物。

### 規格：

比重 (20°C)	:	0.946 g/cm <sup>3</sup>
反射指數	:	1.455
溶劑	:	環己酮(cyclohexanone)
閃火點	:	43°C
外觀	:	透明液體

### 特性：

D 020 消泡劑用於非極性至中極性塗料系統，例如：

1. 短油和中油醇酸樹脂 (alkyd)。
2. 熱可塑性壓克力樹脂。
3. 乙烯樹脂 (vinyl)。
4. 氯化橡膠樹脂。
5. 酸硬化型塗料-如亞美隆塗料。
6. 不飽和聚酯樹脂 (unsaturated polyester)。
7. 硝化纖維 (NC) 和 PU 系統。

由於 D 020 是一有效消泡劑，可用於下列塗料生產過程中或是塗裝使用：

1. 木器透明塗料。
2. 工業塗料。
3. 浸漬式 (dipping) 塗料。

### 添加量：

塗料全重量的 0.1~1.0%

### 添加方法：

D 020 於研磨製造過程中加入可達到最大消泡效果，事後添加於成品需要足夠分散。

### 包裝：

25kg、185kg。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。