

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 油性消泡劑 D 031

**主要成份：**特殊消泡物的混合物，含有矽利康 (silicone)。

### 規格：

比重 (20°C)	:	0.85~0.89 g/cm <sup>3</sup>
反射指數	:	1.478~1.488
有效成份	:	2 ~ 4 %
溶劑	:	Alkyl benzene/異丁醇=5/1
閃火點	:	28°C
外觀	:	透明無色液體

### 特性：

D 031 用於下列塗料系統於生產時或塗裝時可防止泡沫 (foam) 和氣泡(bubble)的產生：

- 1、 罐頭塗料 (can coating)。
- 2、 工業油漆塗料。
- 3、 紙張塗料 (paper coating)。
- 4、 地板塗料 (floor coating)。
- 5、 淋幕式木器塗料。

D 031 在下列樹脂系統中使用有極優越的效果：

- 1、 酸硬化系統如亞美隆塗料。
- 2、 硝化纖維(NC)樹脂系統。
- 3、 PU 樹脂系統。
- 4、 無油型聚酯樹脂(oil free polyester)。
- 5、 壓克力樹脂系統。
- 6、 環氧樹脂系統。
- 7、 乙烯 (Vinyl) 樹脂。
- 8、 氯化橡膠樹脂。

### 添加量：

塗料總重量的 0.1~0.5%

### 添加方法：

D 031 應於塗料研磨製程中加入。事後添加必需要有足夠的高剪切力分散均勻。

### 包裝：

25kg、170kg

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。