

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

脫泡劑 D 358

主要成份： 聚醚改性的二甲基硅氧烷 (siloxane) 共聚合物溶液

規格：

外觀	: 透明無色液體
比重 (20°C)	: 0.83~0.86 g/cm ³
有效成份	: 1.7±0.2%
溶劑	: 油漆溶劑與芳香族碳氫溶劑
閃火點	: 54°C

特性：

1. D 358 是一種二甲基硅氧烷變性的脫泡劑，尤其用於機械淋塗時，使用 D 358 可以得到沒有氣泡和穴口的完美塗膜，它也可以增加塗膜滑度，抗磨擦阻力以及防止沾灰塵。當使用於淋塗機械時可避免淋幕生產的中斷。
2. D 358 用於二液型 PU 金油，色漆、底漆或潮固化 PU 塗料。它與大部份樹脂相容性很好。

添加量：

塗料全重量的 0.2~1.5%。可將所需要的 D 358 量，先部份添加待全部混合均勻後，再加入剩餘部份。

包裝：

25Kg、181.49Kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。