

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

油性濕潤分散劑 W 057

規格：

外觀(20°C)	：黃棕色微濁液體
不揮發份	：70~75%
密度(20°C)	：約 0.95 g/cm ³
黏度(23°C)	：200~1000cps
pH 值	：7.0
色相(gardner)	：≤12
溶劑	：環狀芳香烴量非常低
溶解度	：可溶於大部份有機溶劑
閃火點	：>40°C

特性：

W 057 是一種用於各種溶劑塗料系統顏料的電中性潤濕分散劑，也可以應用於乙炔系統塗料工業。W 057 於研磨階段前添加，可快速潤濕顏料及增進良好的分散性。它具有以下特性：

1. 縮短研磨時間。
2. 降低研磨漿黏度，提高固含量。
3. 增進塗料的穩定性、減少沉降。
4. 塗料有較好的遮蓋力及著色力。
5. 增進展色性，不影響亮度及塗膜硬度。
6. 低黏度的研磨色漿有較多顏料容量。

應用：

1. 氣乾式醇酸塗料。
2. 醇酸-三聚氰胺烤漆。
3. 丙烯酸亮漆。
4. 工業用底漆。

添加量：

1. 用於溶劑性塗料的分散劑；對顏料漿總重量的 0.5~2.5%。
2. 用於乙烯塗料應用上；對顏料色漿總量的 2~5%。
3. 用於黑色顏料時，建議混合 W 057 與 W 192 共同添加。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。