

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

平坦劑 S006

主要成份:

高沸點芳香族類、酮類、酯類的混合物。

規格:

外觀	:透明無色液體
比重(20℃)	:0.86g/cm
反射指數	:1.471
閃火點	:42℃
揮發數	:55
沸點	:160~180℃

特性:

S006 在溶劑型塗料系統中作為平坦劑(levelling agent)使用，由於多種溶劑組成，它控制溶劑揮發過程使塗膜表面溶液留有較長的時間，如此使塗料能脫除氣泡(air release)及改進平坦性，進而克服塗膜的表面缺陷如針孔(pinholes)、火山口(craters 穴口)、起泡(blisters)等。

效果:

S006 具有下列效果:

1. 防止噴塗時橘皮現象(orange-peel)。
2. 防止空乾型、烤漆型表面缺陷如針孔、火山口、起泡。
3. 減少烤漆塗料急驟餾掉時間(flash-off-time)和防止沸痕(boiling marks)。
4. 消除氯化橡膠、環化橡膠(cylised rubber)噴塗時蜘蛛網狀(cobwebbing)現象及防止刷塗時條帶紋狀(stringing)現象。
5. 防止硝化纖維(NC)噴漆起霜霧(blooming)現象及刷痕。
6. PU, 環氧樹脂塗料平坦劑。
7. 在網版油墨中，使網版較容易脫離。

添加量:

塗料全重量的 2~7%，S006 可於塗料生產過程中添加或事後加入成品中。

包裝:

25kg, 170kg

儲存:

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。