

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

底材濕潤劑 ADD-1360

規格：

化學成份	：聚醚改性聚矽氧烷
外觀	：微黃色液體
固成份	：約 50% (dipropylene glycol monomethyl ether)
黏度(20°C)	：約 100 cps
密度(20°C)	：約 0.98 g/cm ³
離子性	：非離子
表面張力(20°C)	：20.6 mN/m(0.1%在水中)

特性：

ADD-1360 底材濕潤劑具有下列特性：

1. 很好濕潤性質。
2. 有特色的表面活性。
3. 表面張力強烈減少。
4. 防止火山口(穴口)和表面缺陷。
5. 應用於水溶性和 UV 硬化清漆系統。
6. 高度適合於上光油(Overprint Varnishes)

應用：

由於 ADD-1360 的低表面張力和它的高表面活性，ADD-1360 極適合於做為水溶性清漆、印刷油墨和上光油的底材濕潤劑。除了用水溶性配方，ADD-1360 也能應用在 UV 硬化清漆系統。由於非離子的特性，ADD-1360 容易並用到其他助劑。

用量：

總配方量的 0.1~0.9%，通常在最終配方加入或混合時加入。

包裝：

25KG/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封的原裝桶，儲存期至少 12 個月，本產品對霜凍不敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。