

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

矽利康油 AF-12500

規格：

外觀	： 透明無色
比重(25°C)	： 0.970~0.980
粘度 (25°C)	： 11,800~13200 mm ² /s
反射指數 (25°C)	： 1.4025~1.4045
易揮發成份(150°C x 24 小時)	： <0.5%
閃火點	： >300°C

特性：

耐高、低溫度，耐燃性及好的介電性質。有低的表面張力，高壓縮性、耐老化及抗氧化。低凝固點，對溫度粘度變化很少，耐高剪切力。

應用：

AF125000 可應用於下列：

1. 熱態流体 (-50°C~200°C)
2. 介電流体 (紙張含浸、縮合)
3. 影印機用抗油點產品
4. RTV 及 RTV 填縫劑的塑化劑
5. 紡線的潤滑及熱保護劑
6. 維護性產品，如地床、傢俱的拋光液、蠟拋光液
7. 塗料添加劑 (防止穴口、防分色、浮色、抗刮傷)
8. 撥水處理例如塗料、塑膠用粉末或玻璃纖維
9. 脫模劑 (塑膠及金屬注型)
10. 潤滑劑 (彈性體或金屬上塑膠體)
11. 苯乙烯-丁二烯發泡用表面活性劑

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。