

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 防絲紋防分色劑 ASF-30

### 主要成份：

ASF-30 是一種特殊變性矽氧烷(modified siloxane)添加劑。適用於溶劑型塗料系統，事後添加能防止絲紋(silking)防止顏料分色，效果優異。

### 規格：

外觀	：透明澄清液體
比重(25°C)	：0.87±0.05g/cm <sup>3</sup>
閃火點	：7°C
溶劑	：二甲苯

### 特性：

1. 能防止顏料分離，如浮色(flooding)、分色(floating)、絲紋(silking)之困擾。
2. 幫助顏料分散，提高研磨份(mill base)之流動性。
3. 增進塗膜平坦性與光澤度。
4. 可重塗，無副作用。

### 使用範圍：

ASF-30 適用於下列樹脂系統：

1. 硝基(NC)漆。
2. 醇酸烤漆。
3. 調合漆。
4. 丙烯酸(壓克力)烤漆。
5. 聚酯烤漆。
6. 聚氨酯塗料(PU)。
7. 環氧樹脂。

### 添加量：

1. 對全量 0.2~0.6%。
2. ASF-30 通常在最後稀釋或調色階段添加，以消除分色，促進平坦與光澤。
3. ASF-30 若用於幫助分散，則須在研磨前添加。

### 包裝：

25Kg/桶、180Kg/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。