

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

平坦平滑防穴口防分色劑 S-150

主要成份：

低黏度二甲基矽酮化合物

規格：

外觀	：透明到微霧狀
色相	：無色
比重(25°C)	：0.96
黏度(25°C)	：約 10~20mm ² /s (cps)
有效成份	：100%
反射指數(25°C)	：約 1.402
表面張力(25°C)	：約 20mN/m (牛頓力)
閃火點	：約 60°C
稀釋劑	：芳香族、脂肪族碳氫溶劑、酮類、酯類、醇類、醚類都可溶

特性：

S-150 用於空乾型塗料能增進流動性、平坦性及平滑性。它增進底材濕潤之外同時能防止分色、浮色及防止絲紋(silking)現象，以及抑止表面穴口(crater)現象。

添加量：

S-150 於顏料加入後加入一起研磨,效果更好。請先稀釋再添加。

1. 防止穴口(火山口)：全量 0.01~0.5%。
2. 防止分色浮色：全量 0.01~0.1%。

包裝：

25kg、200kg。

儲存：

存放於 20~50°C 下原裝桶密封保存，自生產日起保存期為 36 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。