

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

不飽和聚酯、環氧樹脂平坦劑 SL171

主要成份： 甲基苯基矽酮化合物

規格：

外觀	: 透明無色的液體
密度(25°C)	: 0.83~0.85 g/cm ³
反射指數(25°C)	: 1.445~1.452
表面張力	: 23.5 mN/n (牛頓力)
溶劑	: 醋酸乙酯 (EAc)
閃火點	: 約 5°C

特性：

SL 171 平坦劑適用於所有的溶劑型塗料系統，尤其對不飽和聚酯樹脂(UP)系統及環氧樹脂(EPOXY)更為有效。

SL 171 能增進塗料的流動性、平坦性以及防止火山口（穴口）的發生。SL 171 不會有穩泡作用。

添加量：

塗料全量的 0.3~1.5%。

包裝：

25Kg、180Kg

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。